

ст. А. Я. Яковлева
Российская Федерация
ОАО «Тыретский солерудник»
666331, Иркутская область,
Заларинский район, п. Тыреть,
микрорайон Солерудник, Дом 8



Удостоверение качества и безопасности № 10922
Концентрат минеральный – галит

Номер партии	Номер транспортного средства	Масса нетто, кг.	Дата изготовления	Вид тары (потребительской, транспортной)	Наименование показателей	Норма в пересчете на сухое вещество		
						ТУ 2111-002-55545896-2008	Первый сорт Требования ГОСТ 33389-2015	Фактическое значение
10922	KQ 52564325	64000	03.11.16	МЯГКИЙ КОНТЕЙНЕР РАЗОВЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1 ТОННА	Внешний вид	Кристаллический, сыпучий	Гранулы, кристаллы, чешуя	Кристаллический, сыпучий
					Цвет	Белый или серый с оттенком в зависимости от происхождения и способа производства	От белого до светло-серого (допускается светло-коричневый, светло-розовый)	Белый, с наличием темных частиц нерастворимого в воде остатка
					Запах	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
					Массовая доля хлористого натрия, %, не менее	97,0	93,0	97,26
					Массовая доля кальций-иона, %, не более	0,65	-	0,06
					Массовая доля магний-иона, %, не более	0,25	-	0,02
					Массовая доля сульфат-иона, %, не более	1,50	-	0,16
					Массовая доля калий-иона, %, не более	0,20	-	0,01
					Массовая доля оксида железа (III), %, не более	0,010	-	0,001
					Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более	0,85	2,5	0,31
Массовая доля влаги, %, не более	3,5	5,0	0,05					
Водородный показатель, ед. (рН)	-	5-9	7,8					
Коррозионная активность на металл (Ст 3), мг/см ² в сут, не более	-	0,8	0,8					
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	-	-10	соотв					
Равновесная плавящая способность, г/г, не менее	-	4	4,6					
Динамическая вязкость, сПз, не более	-	4	3,2					
Слеживаемость (по числу ударов), не более	-	20	18					
Кристаллизационная вода, % не более	-	25	1,88					
Показатель агрессивности воздействия на цементобетон, г/см ² , не более	-	0,07	0,03					
Цезий-137, Бк/кг, не более	-	-	4,85					
Стронций-90, Бк/кг, не более	-	-	14,95					
Свинец, мг/кг, не более	По СанПиН 2.3.2.1078 2,0	-	0,003					
Мышьяк, мг/кг, не более	По СанПиН 2.3.2.1078 1,0	-	Менее 0,005					
Кадмий, мг/кг, не более	По СанПиН 2.3.2.1078 0,1	-	Менее 0,0015					
Ртуть, мг/кг, не более	По СанПиН 2.3.2.1078 0,1	-	Менее 0,0025					

Концентрат минеральный – галит первого сорта соответствует требованиям ТУ 2111-002-55545896-2008, с изм. №1, №2, №3;
ГОСТ 33389-2015 (Федеральное дорожное агентство. Письмо от 14.04.2017г. №647-0).

Удостоверение выдано « 04 » 11 2018 г.
Мастер контрольный ХТЛ Яковлева подпись А.Т. Яковлева расшифровка подписи
Лаборант ХТЛ Яковлева подпись Т.А. Яковлева расшифровка подписи
ООО «Партитер» дизайн и полиграфия: г. Санкт-пет. 5-67-15, e-mail: partiter@38@mail.ru

